

Teknisk datablad - Technical data sheet

OLDROYD® MultiSafe 1200 R

Produsert i Norge / Produced in Norway

Identifikasjonskode / ID 2116

CE 0402 – CPR –SC0113-18

Bruksområde

OLDROYD® MultiSafe 1200 R er en membran spesielt utviklet for vannsikring av tunnel og bergrom i kombinasjon med sprutbetong. Den er også for bruk i tekniske rom og rømningsveier tilknyttet tunnel.

OLDROYD® MultiSafe 1200 R tilfredsstiller kravene til Statens Vegvesen for type III membran (Se håndbok N500, kapittel 8.1.3).

Application

OLDROYD® MultiSafe 1200 R is a membrane specially developed for waterproofing of tunnels and rock cavities in combination with shotcrete. It is also for technical rooms and escape routes connected to tunnels.

OLDROYD® MultiSafe 1200 R meets the requirements of The Norwegian Public Roads Administration for type III membrane (See manual N500, chapter 8.1.3).

Produktbeskrivelse

OLDROYD® MultiSafe 1200 R er en 1,2mm tykk armert membran av fleksibel og sterk polyetylen (PE).

Den ru overflaten er spesielt utviklet for å gi god vedheft til sprøytebetong i tunneler og bergrom.

Membranen har en 150 mm bred sveisekant på hver side. Langs kantene på fremsiden, er markeringsstripe(r) for referanse ved overlapp og kontroll. Plasseres etter ønske.

OLDROYD® MultiSafe 1200 R er basert på OLDROYD Multi-Layer Technology™ og består av tre sjikt. Fremsiden mot tunnelrommet er hvit og flosset, og baksiden er grå. Det midtre signalsjiktet er sort, slik at en eventuell skade eller brudd vil bli synlig. Membranen kan også leveres med hvit bakside.

Membranen leveres på rull i bredder opp til 4,2 m og lengder opp til 100 m.

Product Description

OLDROYD® MultiSafe 1200 R is a 1.2mm thick reinforced membrane made of flexible and strong polyethylene (PE).

The roughened surface is specially developed to provide good adhesion to shotcrete in tunnels and rock cavities.

The membrane has a 150 mm wide path on each edge for welding. Along the edges on the front side, there are indicator line(s) for reference at overlaps and control. Positioning to order.

OLDROYD® MultiSafe 1200 R is based on OLDROYD Multi-Layer Technology™ and consists of three layers. The front side facing the tunnel space is white and roughened, and the back side is gray. The middle signal layer is black, so that any damage or breakage will be visible. On order, the back side may be delivered as white.

The membrane is supplied on rolls in widths up to 4.2 m and lengths up to 100m.

Montering

OLDROYD® MultiSafe 1200 R er beregnet på varmluftsveising av skjøtene.

Ved skader eller lokale tilpasninger sveises lapp i samme materiale på ved hjelp av varmluft, eller med ekstrudersveisemaskin.

Assembly

OLDROYD® MultiSafe 1200 R is intended for hot air welding of the joints.

In case of damage or local adjustments, a patch of the same material is welded using hot air, or with an extrusion welder.

Teknisk datablad - Technical data sheet

OLDROYD® MultiSafe 1200 R

Produsert i Norge / Produced in Norway

Identifikasjonskode / ID 2116

CE 0402 – CPR –SC0113-18

Egenskaper / Properties	Standard*	Enhet / Unit	Typisk Verdi / Typical value
Tykkelse / Sheet thickness	NS-EN 1849-2	mm	1.2 -4%/+10%
Vekt pr. m ² / Weight per m ²		Kg/m ²	~ 1.2
Strekstyrke, MD/TD / Tensile strength, MD/TD	ISO 527 1-4	N/50mm	≥ 1000
Forlengelse, MD/TD / Elongation at tensile force, MD/TD	ISO 527 1-4	%	≥ 15
Rivestyrke MD/TD / Tear resistance MD/TD	ISO 34-1 B	N	≥ 200
Punkteringsstyrke / Static puncture	EN ISO 12236	kN	> 3,0
Dimensjonsstabilitet / Dimensional stability	EN 1107-2	%	≤ 0,5
Kuldemykhet / Cold bend test	EN 495-5, -30°C	-	Bestått / Pass
Vannetthet / Waterproofness	EN 14150	-	Bestått / Pass
Skjærestyrke i skjøl / Joint shear resistance	EN 12317-2	-	Ikke brudd i skjøl/ no shearing
Skrellebrudd i skjøl / Joint peel resistance	EN 12316-2	-	Ikke brudd i skjøl/ no peeling
Brannegenskaper / Reaction to fire	EN 13501-1	Class E+	Bestått / Pass
Farlige kjemikalier / Dangerous substances	REACH	SVHC list	Ingen / None
Forventet levetid / Expected lifetime		År/Years	> 120

* Metoder i.h.h.t. NS-EN 13491:2004/A1:2006 / Methods according to NS-EN 13491:2004/A1:2006

FDV informasjon		FDV Information	
Vedlikehold	Vedlikeholdsfri hvis installert som en heldekkende membran med sveisede skjølter i henhold til SVV Håndbok N500. Membranen er sveisbar mot Oldroyd sine PP og PELLD membraner.	Maintenance	Maintenance-free if installed as a fully covering membrane with welded joints in accordance to The Norwegian Public Roads Administration manual N500. The membrane is weldable to Oldroyd's PP and PELLD membranes.
Tetting av hull	Lapp av samme materiale sveises på ved hjelp av varmluft, eller med ekstrudersveisemaskin.	Mending of holes	Patches of the same material are welded onto using hot air or an extruder welding machine.