

FDV-DOKUMENTASJON

Oktober 2020

Vannsikring av tunnel, fjellrom, tekniske rom og rømningsveier

OLDROYD® MultiSafe 1500 R

2118

1. PROSJEKT

Entreprenør eller utførende:

Prosjekt, adresse:

Bruksområde:

2. PRODUKTBEKRIVELSE

OLDROYD® MultiSafe 1500 R er en 1,5 mm tykk membran av fleksibel og sterk polyetylen. Membranen er spesielt utviklet for vannsikring av tunnel, fjellrom, tekniske rom og rømningsveier.

OLDROYD® MultiSafe 1500 R har høy motstandsdyktighet mot de fleste kjemikalier og betong, og inneholder ingen myknere, giftstoffer eller halogener.

Det må legges stor vekt på at membranen ikke blir skadet av støt fra skarpe gjenstander i anleggsperioden.

OLDROYD® MultiSafe 1500 R sveises med varmluft.

Produktidentifisering:

Produkt, dimensjon:

Rull opp til BxL=4,2 x 60 m eller på forespørsel

Fargekode:

OLDROYD® MultiSafe 1500 R er hvit på fremsiden mot tunnelrommet og grå på baksiden. I midten har den et sort lag, slik at en eventuell skade eller et brudd vil bli synlig.

Overflatebehandling:

Ingen hvis ren

Vedlegg, dokumentasjon

Teknisk datablad, Sikkerhets datablad, DOP

3. ANVISNING FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Foreligger en serviceavtale?

Nei Ja Hvis ja, firma.....

Regulært vedlikehold:

Vedlikeholdsfri om installert som heldekkende membran med sveisede skjøter

Reparasjon av hull:

Reparasjon av hull/skader, gjennomføringer eller sammenføyning mot andre materialer gjøres ved hjelp av varm luft eller ekstruder-sveisemaskin. Ved bruk av ekstruder-sveisemaskin må PE-sveisetråd fra Oldroyd eller tilsvarende sveisetråd benyttes. Ved tilføring av mer materiale må dette være av samme type OLDROYD® MultiSafe 1500 R.

Gjennomføringer:

Sammenføyning mot andre materialer:

FDV-DOKUMENTASJON

Oktober 2020

Vannsikring av tunnel, fjellrom, tekniske rom og rømningsveier

OLDROYD® MultiSafe 1500 R

2118

4. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

Antatt levetid uten utskiftning (ikke utsettes for UV lys):	> 120 år
Fuktbestandighet:	Påvirkes ikke av fukt, fuktopptak < 0,1%
Renhold:	-

5. MILJØPÅVIRKNING

Ressursutnyttelse:	Kan materialgjenvinnes og resirkuleres
Anbefalt utlufting:	Ikke nødvendig
Utlekking til grunn:	Ingen mykgjørere, vil ikke påvirke jord og grunnvann negativt.
Emisjon til luft:	Meget lav, TVOC < 10 µg/m ² h

6. HMS-REFERANSER

HMS datablad	Tilgjengelig
Brannklasse, EN 13501-1	E

7. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL; NS 9431

Avfallstype/kode:	Hardplast, annen /1722
Avfallshåndtering:	Kildesorteres som plastbasert materiale på stedet. Materialet kan gjenvinnes. Ved demontering/rivning skal materialet leveres til godkjent avfallsmottak der det kan energi gjenvinnes.

8. TEKNISK SERVICE

Produsent:	Oldroyd AS
Org.nr.:	(NO) 870 890 192 MVA
Adresse:	Isdammen 26 3962 Stathelle
Telefon:	35 98 75 50
E-post:	mail@oldroyd.no
Internett:	www.oldroyd.no